

## 多材料兼容,为应用而生 | 高性能材料 3D 打印解决方案

## CF-PA 技术参数表(TDS)

| 物理性能           | 测试标准               | 测试数据                      |
|----------------|--------------------|---------------------------|
| 密度             | ISO1183, GB/T1033  | 1.21 g <b>/cm³</b> at 21℃ |
| 熔体体积流动速率       | 235℃, 2.16Kg       | 5.2 g/10 min              |
| 热性能            | 测试标准               | 测试数据                      |
| 玻璃转化温度         | DSC, 10°C/min      | 74°C                      |
| 热挠曲温度          | ISO 75 1.8 MPA     | 140°C                     |
| 机械性能           | 测试标准               | 测试数据                      |
| 拉伸强度 (X-Y)     | ISO 527, GB/T 1040 | 30 MPa                    |
| 拉伸强度 (Z)       |                    | 12 MPa                    |
| 断裂伸长率 (X-Y)    | ISO 527, GB/T 1040 | 1.5%                      |
| 断裂伸长率 (Z)      |                    | 0.9%                      |
| 弯曲模量(X-Y)      | ISO 178, GB/T 9341 | 1904 MPa                  |
| 弯曲模量(Z)        |                    | 675 MPa                   |
| 弯曲强度(X-Y)      | ISO 178, GB/T 9341 | 50 MPa                    |
| 弯曲强度(Z)        |                    | 20 MPa                    |
| 冲击强度 (夏比)(X-Y) | ISO 178, GB/T 9341 | 16 kJ/m²                  |
| 冲击强度 (夏比)(Z)   |                    | 3 kJ/m <sup>2</sup>       |

更新于 2022 年 11 月