

CF-ABS 技术参数表(TDS)

物理性能	测试标准	单位	测试数据
密度	ISO 1183	g/cc	1.10

机械强度	测试标准	单位	测试数据
拉伸强度	ISO 527	MPa	48
拉伸模量	ISO 527	MPa	5200
拉伸延长率	ISO 527	%	3
弯曲强度	ISO 178	MPa	78
弯曲模量	ISO 178	MPa	5280
热性能	测试标准	单位	测试数据
玻璃转化温度(Tg)	DSC	°C	105
0.45 MPa 挠曲的最大承受温度 (66psi)	ISO 75	°C	78

电性质	测试标准	单位	测试数据
表面电阻	ASTM D257	Ohm/sq	>10 ⁹

更新于 2022 年 11 月