

CF-PC 技术参数表(TDS)

物理性能	测试标准	单位	测试数据
密度	ISO 1183	g/cc	1.38

机械强度	测试标准	单位	测试数据
拉伸强度	ISO 527	MPa	72
拉伸模量	ISO 527	MPa	6205
拉伸延长率	ISO 527	%	2.5
弯曲强度	ISO 178	MPa	92
弯曲模量	ISO 178	MPa	5880
热性能	测试标准	单位	测试数据
玻璃转化温度	DSC	°C	143
0.45MPa 挠曲的最大承受温度	ISO 75	°C	135

电性质	测试标准	单位	测试数据
表面电阻	ASTM D257	Ohm/sq	> 10 ⁹

更新于 2022 年 11 月