

CF-PETG 颗粒技术参数表(TDS)

机械性能		
性能	测试标准	数据
弹性拉伸模量	ISO 527-1	4250MPa
拉伸强度	ISO 527-1	45MPa
断裂伸长率	ISO 527-1	4.9%
夏比冲击强度（缺口）	ISO 179-1eU	5.4kJ/ m^2
夏比冲击强度（无缺口）	ISO 179-1eU	17kJ/ m^2

热性能		
性能	测试温度	数据
VICAT, 50N	ISO 306, 加热速率 50° C/h	80° C

其他性能		
性能	测试标准	数据
密度	ISO 1183	1.32g/ cm^2

更新于 2025 年 3 月