

CF-PLA 颗粒技术参数表(TDS)

机械性能		
性能	测试标准	数据
弹性拉伸模量	ISO 527-1	12500MPa
拉伸强度	ISO 527-1	65MPa
断裂伸长率	ISO 527-1	0.5%
夏比冲击强度（缺口）	ISO 179-1eA, At 23° C	8kJ/ <i>m</i> ²
夏比冲击强度（无缺口）	ISO 179-1eU, At 23° C	55kJ/ <i>m</i> ²

热性能		
性能	测试标准	数据
维卡软化温度	N/A	60° C

其他性能		
性能	测试标准	数据
密度	ISO 1183	1.3g/ <i>cm</i> ²

更新于 2025 年 3 月